

Anteckningar från WG2 möte i Wien 11-11-28-29.

1. EN 13074. Recovery of bitunder from bitumen emulsion by evaporation. Metoden fungerar inte tillfredställande. Synpunkter har lämnats på metoden precision. Då metoden är av betydelse för Sverige bör synpunkter från dom lab. som utför testen samlas och överförs till WG2.
2. Förslag på att använda torrhaltsvåg för bestämning av emulsioners återstod. Metoden används som in house metod på många lab. i Europa. Dom som använder metoden i Sverige är Skanska i Angered. Det som behöver fastställas är en korrelation till andra metoder tex. Hot plate, destillation. Enligt Skanska är repeterbarheten god, någon korrelation till andra metoder är inte gjord.
3. Diskussion om svårigheter vid införande av nya metoder. Det har visat sig att införande av nya metoder orsakar lab. teknikerna svårigheter. Ett förslag är att delar av WG2 mötet skall ägnas åt genomgång av metoder. Det betyder att tekniker som utför testerna behöver komma till mötet dag 1. Mötet kommer även att förlängas med en dag. Jag tror att det kommer att vara svårt att genomföra detta då det är svårigheter redan nu för en del deltagare att närvara två dagar.
4. En utbildning organiserades för lab. tekniker i Österrike. Mycket få deltagare på detta event. Det kunde konstateras att anmälan var i sommar och utbildningen i början av hösten, det var fel tidpunkt, ingen hade tid att ägna sig åt en utbildning vid denna tidpunkt. Jag tror att enda sättet att få några deltagare till ett sådant arrangemang är att det hålls vintertid. Inget fel på initiativet men fel tidpunkt. Den totala kostnaden att delta kan vara ett problem.
5. Nästa möte kommer att vara tre dagar. Dag ett kommer helt att ägnas åt 13808. FPC kommer att vara med i den nya 13808.
6. På gång nu är
1429Enq. 220212. Representanter från Frankrike går igenom metoden närmare.
13808 Enq. 220212.
13074-1 UAP. 060312 Förslaget nu är Sikaisol filler.
13345 UAP. 240412 Red Wood viskositeten gillas bara av Irland och UK. Jag tror att detta är en metod som har dålig precision och dålig repeterbarhet pga. den höga temperaturen på emulsionen. Vid 85 C är risken stor att avdunstning sker från provet. Argumentet för metoden är att en viskositet/uttrinnings tid vid applikationstemperaturen behövs. Jag tror att svårigheterna överstiger värdet av denna metod. Jag gillar inte metoden.
- 7,1428 Azeotropdestillation. Lång diskussion om metoden. Vilket skall tillsättas först lösningsmedlet eller emulsionen. Enligt förslag skall lösningsmedlet tillsättas först. Enligt diskussionen på mötet bryter det mot god laboratoriehantering då kolven med lösningsmedel behöver flyttas från dragskåpet för att

precision på invägningen av emulsionen skall vara godtagbar. Hantering av lösningsmedel utanför dragskåp skall undvikas.

8. Mix test med 2/4 stenmaterial. Önskemål om en mix test med ett 2/4 stenmaterial ha framförts. Denna metod skall vara ett komplement till fillerbrytindex. Stenmaterialet som skall användas är lokalt och kan inte jämföras med fillerbrytindex där ett standardfiller används. Jag har inte hört att någon sådan metod används i Sverige. Vi saknar därför erfarenhet av metoden.